




Laterizi ARCHINA[®] S.p.A.



EN 771-1:2011
SISTEMA 2+



Prodotto	Codice	101		
	Tipologia di mattone	Pieno		
	Tipologia di muro	<i>Tamponamento</i> <i>Portante sismico</i>		
Caratteristiche	Spessore	cm	12	
	Lunghezza	cm	25	
	Larghezza	cm	5,5	
	Peso del mattone	kg	3,00	
	Foratura	%	0	
Prodotto in opera	Muratura m ²	Pezzi	n.	59,2
		malta	dm ³	25,2
		Peso	kg	205,2
	Muratura m ³	Pezzi	n.	493,6
		malta	dm ³	209,7
		Peso	kg	1710
Densità Resistenza Meccanica	Densità	ρ	kg/m ³	1670,0
	Resistenza Meccanica	Resistenza Media	f _b	27,33
		Scarto quad. Medio	s	1,05
		Coefficiente Variaz.	c _v	0,04
		Resistenza Caratteris.	f _{bk}	25,6
Caratteristiche termiche - prestazionali	Conducibilità Termica		λ _{eq}	0,8
	Trasmittanza Termica	malta trad. e intonaco trad.	W/m ² K	2,663
		malta trad. e intonaco term.		1,531
	Potere Fonoisolante	RW	dB	48
	Resistenza al fuoco		int.	
	REAZIONE AL FUOCO		EUROCLASSE	A1
Caratteristiche imballo Carico su mezzi	Pacco	Tipologie pacco		Piccolo Grande
		Pezzi	n.	176 264
		Peso	kg	528 792
		Dimensioni (larg. x prof. x alt.)	cm	100x100x55 100x100x79
		Motrice		3.520 5.280
		Autotreno/Articolato (12,6m)	n.	7.744 10.032
		Articolato (13,6 m)		7.744 10.032

MURATURA - PIENO (5,5 X 12 X 25)

Note

NOTE

* Tutti i dati inseriti sono indicativi. Laterizi Archina S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.